

Rochester

COMMERCIAL DECORATIVE FLOORS



PRODUCT INFORMATION INFORMACE O VÝROBKU		
Level of use Třída použití	EN ISO 10874	23 - 34 - 43
Total thickness Celková tloušťka	EN ISO 24346	2,00 mm
Wear layer Nášlapná vrstva	EN ISO 24340	0,70 mm
Wear layer PUR treatment PU ochrana nášlapné vrstvy		HyperGuard+
Total weight/m ² Celková hmotnost	EN ISO 23997	ca. 2.557 g
Heterogeneous PVC Heterogenní PVC	EN ISO 10582	

SIZE & PACKING VELIKOST & BALENÍ		
Width Šířka	EN ISO 24341	2 - 4 m
Standard length Standardní délka	EN ISO 24341	ca. 25 m
Weight of standard roll Hmotnost standardní role		ca. 130 - 260 kg

TEST RESULTS VÝSLEDKY TESTŮ		
Inflammability Reakce na oheň	EN 13501	Bfl-S1
Slip resistance Protiskluznost	EN 13893	DS
Slip restraint Omezení skluzu	DIN 51130	R10
Residual indentation certified Trvalá deformace	EN ISO 24343-1	0,06 mm (norm ≤ 0,10 mm)
Furniture leg resistance Odolnost na zatížení nábytkem	EN ISO 16581	Very good Velmi dobrá
Curling Kroutivost	EN ISO 23999	≤ 8 mm
Electrical resistance Elektrický odpor	EN ISO 10965	10 ⁹ Ohm
Static electrical propensity Vliv statické elektřiny	EN 1815	≤ 2kV (antistatic)
Dimensional stability Rozměrová stálost	EN ISO 23999	<0,10% (norm ≤ 0,40%)
Heat insulation Tepelná izolace	EN ISO 12664	0,0107 (m ² .K/W)
Thermal conductivity Tepelný odpor	EN 12524	0,25 W(m.K)
Abrasion group Skupina otěru	EN 660-2	Groupe T
Indoor air quality Vnitřní kvalita vzduchu		LOW VOC
Acoustic insulation Zvuková izolace	EN ISO 717/2	ΔLw 7 dB
Castor chair resistance Odolnost na kolečkovou židli	ISO 4918	Very good Velmi dobrá
Castor type Typ kolečka	EN 12529	Type W
Light fastness Stálobarevnost	ISO 105B02	6-7
Underfloor heating Podlahové topení	EN 12524	Suitable Vhodné
Resistance to chemicals Odolnost proti chemikáliím	EN ISO 26987	Very good Velmi dobrá
Hot welding Tepelné svařování		Weldingrods on demand Svařovací šňůry na vyžádání
Cold welding Svařování za studena	Invisiweld	Suitable Vhodné
Warranty years Záruka		10

The warranty covers manufacturing defects and premature wear in the event of normal use as determined in our General Warranty Conditions.

Záruka se vztahuje na výrobní vady a předčasné opotřebení v případě běžného používání jak uvedeno v všeobecných záručních podmínkách

V 06/06/2017

